

Ochranná fólie samolepicí UV STABIL

Použití

Ochranná fólie samolepicí UV STABIL se vyznačuje vysokou UV stabilitou 180 dní. Fólie je určena k plošné ochraně povrchů, zejména při výrobě trapézových plechů, izolačních panelů a kuchyňských desek, ale i k zakrývání skel, rámu oken a dveří, podlah, lakovaných kovových ploch, např. karosérií.



Velmi dobře zabrání znečištění zakrytého povrchu při lakování či malování. Skvěle se hodí při transportu, uskladnění či dalším zpracování výrobků a zboží. Ochranná fólie musí být lepena na suchý podklad, zbavený nečistot, prachu, tuků a olejů. Pro čištění zbytků lepidel z podkladu použijte izopropylalkohol (IPA čistič).

Při lepení dbejte na dokonalé přilnutí fólie k podkladu. Při zatečení vody mezi chráněnou plochu a folii je nejprve nutné zajistit vyschnutí vody a teprve poté je možné fólii odstranit. V opačném případě může dojít k nežádoucímu přenosu lepidla na lepenou plochu. Neručíme za jakékoliv škody způsobené nevhodným použitím, nesprávnou aplikací nebo nedodržením technologických postupů.

Technický popis

Ochranná fólie samolepicí je vyrobena z modifikované PE fólie jednostranně opatřené akrylátovým lepidlem.

Materiál fólie	modifikovaná PE fólie
Lepidlo	akrylátové 2-4 g/m ²
Barva	transparentní modrá
Tloušťka fólie	0,03 mm
Tloušťka celkem	0,033 mm
Lepivost na oceli	0,6 N / cm (AFERA 50001)
Skladování	5 až 25 °C, v suchu, chraňte před nepříznivými vlivy (oleji, teplem, UV zářením)
Aplikační teplota	18–25 °C
Tepelná odolnost	-40 až +90 °C
Odolnost proti UV	nejméně 6 měsíců

Rozměry

délka	šířka (cm)	
100 m	500	1000
ks/balení	2	1